

Ficha técnica

Guillena a 20 de Enero de 2014 REV. 03 Impresa: 10/06/2015

PINBEIRIS Metalizado

Descripción:

Es una pintura plástica interior fabricada con materias primas de primera calidad y pigmentos especiales a base de copolímeros sobre una emulsión vinílica en dispersión acuosa. Indicado para paramentos terminados con todo tipo de materiales (hormigón, yeso, perlita, cemento, etc.…).

Propiedades:

Posee una adherencia excelente al paramento, muy buen rendimiento, alto brillo de aspecto metalizado, máxima resistencia al envejecimiento, flexible a ligeros movimientos del soporte y a microfisuras. Rendimiento y aplicación óptimos.

Características técnicas:

Aspecto: Brillo metalizado, liso.
Cubrición: Importante para aplicar este tipo de producto, unificar en blanco mate o color parecido al elegido en metalizado, todo el soporte donde va a ser aplicado. A continuación aplicaremos el producto metalizado hasta conseguir el aspecto deseado.
Resistencia al frote húmedo según UNE 48243: Tipo 2.
Lavabilidad: más de 8000 dobles pasadas.
Blancura: -
Densidad: 1,14+/- 0,10gr./cc.
Cov: Cat. a1 30g/l (2010): 11.63g/L.
Rendimiento: 14-18m2/L por mano aplicada.
Secado: Al tacto 1 hora. Total secado 3 horas según climatología.
Repintado: De 4 a 6 horas según temperatura ambiente.
Utensilios: Rodillos, brochas o equipos de proyección. Limpieza con agua.
Conservación: En el envase cerrado, 1 año a una temperatura no superior a 25º C.
Otros: Atoxica y no inflamable. Diluyente agua.

Aplicaciones:

Nunca aplicar el producto con riesgo de precipitaciones o en lugares con niebla, ni por debajo de 5º C.

Importante para aplicar este tipo de producto, unificar en blanco mate o color parecido al elegido en metalizado, todo el soporte donde va a ser aplicado. A continuación aplicaremos el producto metalizado hasta conseguir el aspecto deseado.

Mortero, hormigón, cemento: limpiar la superficie, eliminar todo el polvo y material suelto,

rellenaremos las grietas con masilla plástica, etc. Aplicación de Barniz acrílico Pinbeton como fijativo e imprimación. Aplicación de producto.

Monocapa, pasta renovación, pintadas al temple: limpiar la superficie, eliminar todo el polvo y material suelto, rellenaremos las grietas con masilla plástica, plaste, etc. Aplicación de imprimación Fijabeton o Látex-Barniz E101 , y a continuación aplicaremos el producto.

Metal: eliminaremos todo tipo de grasas y suciedades con un desengrasante dejando el metal limpio, aplicaremos una mano de imprimación apta para metales y fondo fijativo para el producto.

Modo de empleo:

Todas las superficies tienen que ser limpiadas y saneadas utilizando las herramientas que se precisen en cada una de ellas, y a continuación aplicaremos el producto.
Se puede aplicar a brocha, rodillo o equipo de proyección.

1ª capa diluida al 10% o 15% de agua para favorecer el anclaje y penetración del producto.
2ª capa sucesivas diluida al 5% o 10% de agua.

Preparación de superficies:

Nuevas : eliminar cualquier tipo de suciedad , polvo , partes sueltas , tapar grietas , etc …
Ya pintadas: eliminar cualquier resto de cal a fondo y eliminar pintura en mal estado.

Recomendaciones:

No se aplicará el producto con riegos de precipitaciones y por debajo de 5º C. de temperatura.
Remover muy bien el contenido del envase, hasta conseguir una perfecta homogeneidad.

P101 Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P411 Almacenar a temperaturas no superiores a 25ºC.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerde con la normativa vigente nacional.

Todos estos valores son ensayados y controlados por el laboratorio de Pinturas Pinbeton s.l. y su metodología de ensayo se reserva al personal autorizado de la misma. No podemos hacernos responsables de aplicaciones hechas fuera de nuestro control directo, salvo pacto expreso, dada la gran variedad de agentes que influyen en el uso de una pintura (fondos, agentes atmosféricos, forma de aplicación, etc.)

PINTURAS PINBETON, S.L
PI EL CERRO, CL/ ALFARERÍA, 3-5 CP41210 – GUILLENA (SEVILLA) ESPAÑA
Teléfono 955 78 50 68 / Fax: 955 78 49 55
www.pinbeton.es